

专利号：ZL201310582035.6

发明名称：一种稀土耐磨不锈钢衬板材料及其制备方法

发明人：潘政桃;张学伍

专利权人：马鞍山市益丰实业集团有限公司

摘要：

一种稀土耐磨不锈钢衬板材料，其含有的化学元素成分及其质量百分比为：碳 0.2-0.4、硅 0.3-0.4、锰 3.2-3.4、铬 3.5-3.8、镍 0.03-0.04、钼 0.12-0.25、钒 0.04-0.07、镧 0.01-0.03、Sc0.04-0.07、S \leq 0.04、P \leq 0.04、余量为铁。本发明的合金钢在中低碳钢的基础上添加镧、钒等元素，得到的合金钢不仅具有高的硬度、优异的耐磨性，而且还具有韧性好、塑性好、耐腐蚀的优点，相对于低碳高合金钢，成本低。本发明使用部分废铁作为原料，使合金品质更稳定均一，提高综合力学性能。本发明精炼剂用于铸造生产，明显提高成品率。

主权项：

一种稀土耐磨不锈钢衬板材料的生产方法，其特征在于：稀土耐磨不锈钢衬板材料含有的化学元素成分及其质量百分比为：碳 0.2-0.4、硅 0.3-0.4、锰 3.2-3.4、铬 3.5-3.8、镍 0.03-0.04、钼 0.12-0.25、钒 0.04-0.07、镧 0.01-0.03、Sc0.04-0.07、S \leq 0.04、P \leq 0.04、余量为铁；其生产方法为：（1）、准备生铁与废铁按 1:1-2 比例作为铁基质来源，将生铁加入投入炉中熔化，进行脱硫、脱氧、采用精炼剂一次精炼、添加合金成分进行合金化，再加入废铁熔化、加入精炼剂二次精炼、检测并调整化学元素成分含量至合格、浇铸、铸后热处理；（2）、合金化过程中向炉内投入合金元素的批次顺序为：1）铬、钒；2）硅、锰、镧；（3）其他剩余成分；各批次投入元素的时间间隔为 23-25 分钟，投料后搅拌均匀；所述的铸后热处理是：先由室温以 200-220 $^{\circ}$ C/小时速率升温至 500-510 $^{\circ}$ C，保温 60-70 分钟，再以 200-220 $^{\circ}$ C/小时速率升温至 700-710 $^{\circ}$ C，再以 190-200 $^{\circ}$ C

/小时速率降温至 600-610℃，再以 220-230℃/小时速率升温至 940-960℃，保温 3-4 小时；再以 180-190℃/小时速率降温至 600-610℃，再以 200-220℃/小时速率升温至 700-710℃，再以 180-190℃/小时速率降温至 480-500℃，保温 70-80 分钟；再以 170-180℃/小时速率降温至 220-230℃，保温 2-3 小时；再以 200-220℃/小时速率升温至 330-350℃，再以 160-170℃/小时速率降温至 200-210℃，再以 180-190℃/小时速率升温至 530-550℃，保温 2-3 小时，取出空冷即得；所述的精炼剂由下列重量份的原料制成：工具钢粉 30-40、硫酸铅 1-2、氟化钙 3-4、氧化镁 6-7、氯化铁 1-2、钾长石粉 2-3、阳起石 5-6、硫酸镁 2-3、纳米二氧化硅 2-3、玉石粉 3-4、蒙脱石 1-2、氟硅酸钾 4-5；制备方法是将各原料混合，加热至熔融状态，然后，浇注入纯净水中激冷，再粉碎成 100-200 目粉末；将所得粉末加入相当于粉末重量 2-3%的硅烷偶联剂 KH-550、1-2%的纳米碳粉，混合均匀后，在 8-15MPa 下压制成坯，然后，在 900-950℃下煅烧 3-4 小时，冷却后，再粉碎成 150-250 目粉末，即得。