

专利号：ZL201310582009.3

发明名称：一种耐磨高锰钢衬板材料及其制备方法

发明人：潘政桃;张学伍

专利权人：马鞍山市益丰实业集团有限公司

摘要：

一种耐磨高锰钢衬板材料，其含有的化学元素成分及其质量百分比为：碳 1.2-1.4、硅 1.3-1.5、锰 9.2-10.4、钛 1.1-1.3、铬 0.9-1.3、钼 0.02-0.04、铝 0.1-0.2、镧 0.02-0.04、Nd0.04-0.07、 $S \leq 0.04$ 、 $P \leq 0.04$ 、余量为铁。本发明的合金钢在高碳锰钢的基础上添加镧、Nd、钛等元素，得到的合金钢不仅具有高的硬度、优异的耐磨性，而且还具有韧性好、塑性好的优点，比普通高锰钢性能更加优异，适合作为磨损大的衬板材料。本发明精炼剂用于铸造生产，铸件中的气孔度降低 1-2 度，不会在铸件表面产生气孔，夹杂氧化物也明显降低，氧化夹杂物在 2 级左右。

主权项：

一种耐磨高锰钢衬板材料的生产方法，其特征在于：耐磨高锰钢衬板材料含有的化学元素成分及其质量百分比为：碳 1.2-1.4、硅 1.3-1.5、锰 9.2-10.4、钛 1.1-1.3、铬 0.9-1.3、钼 0.02-0.04、铝 0.1-0.2、镧 0.02-0.04、Nd0.04-0.07、 $S \leq 0.04$ 、 $P \leq 0.04$ 、余量为铁；所述的耐磨高锰钢衬板材料的生产方法包含以下几个步骤：（1）、准备生铁与废铁按 1：1-2 比例作为铁基质来源，将生铁加入投入炉中熔化，进行脱硫、脱氧、采用精炼剂一次精炼、添加合金成分进行合金化，再加入废铁熔化、加入精炼剂二次精炼、检测并调整化学元素成分含量至合格、浇铸、铸后热处理；（2）、合金化过程中向炉内投入合金元素的批次顺序为：（1）铬、硅；（2）锰、镧、Nd；（3）其他剩余成分；各批次投入元素的时间间隔为 23-26 分钟，投料后搅拌均匀；所述的铸后热处理是：先由室温以

200-220℃/小时速率升温至 500-510℃，保温 60-70 分钟，再以 200-220℃/小时速率升温至 700-710℃，再以 190-200℃/小时速率降温至 560-590℃，再以 230-250℃/小时速率升温至 940-950℃，保温 3-4 小时；再以 180-190℃/小时速率降温至 600-610℃，再以 200-220℃/小时速率升温至 700-710℃，再以 180-190℃/小时速率降温至 480-500℃，保温 70-80 分钟；再以 170-180℃/小时速率降温至 220-230℃，保温 2-3 小时；再以 200-220℃/小时速率升温至 330-350℃，再以 160-170℃/小时速率降温至 200-210℃，再以 180-190℃/小时速率升温至 530-550℃，保温 2-3 小时，取出空冷即得；所述的精炼剂由下列重量份的原料制成：工具钢粉 30-40、麦饭石 1-2、氟化钙 3-4、氧化镁 6-7、氯化铁 1-2、钾长石粉 2-3、阳起石 5-6、硫酸镁 2-3、纳米二氧化硅 2-3、玉石粉 3-4、蒙脱石 1-2、氟硅酸钾 4-5；制备方法是各原料混合，加热至熔融状态，然后，浇注入纯净水中激冷，再粉碎成 100-200 目粉末；将所得粉末加入相当于粉末重量 2-3% 的硅烷偶联剂 KH-550、1-2% 的纳米碳粉，混合均匀后，在 8-15MPa 下压制成坯，然后，在 900-950℃ 下煅烧 3-4 小时，冷却后，再粉碎成 150-250 目粉末，即得。